


**CODIGO:** M18701000

**DESCRIPCION:** PELICULA STRETCH MANUAL EN MEDIDA 18/70/1000

**CLIENTE:**

<b>Especificaciones Técnicas (Unidad)</b>	<b>Material</b>	Polietileno Lineal de Baja Densidad 100% Virgen				
	<b>Color</b>	Incoloro				
	<b>Especificación</b>	<b>Norma</b>	<b>Tolerancia</b>	<b>Especificación</b>	<b>Norma</b>	<b>Tolerancia</b>
	Ancho (In)	18"	+/- 5%	Longitud (pies)	1,000	+/- 5%
	Ancho (mm)	457.2	+/- 5%	Longitud (metros)	305	+/- 5%
	Espesor (galgas)	70	+/- 8%	Peso bruto (kg)	2.66	+/- 10%
	Espesor (micras)	17.5	+/- 8%	Peso neto (kg)	2.29	+/- 10%

	<b>Características</b>	<b>Método</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Unidades</b>	<b>Tolerancia</b>
<b>Propiedades Mecánicas</b>	Tensión de Rompimiento DM	D-882	6,600	Psi	Max.
	Tensión de Rompimiento DT	D-882	2,900	Psi	Max.
	Elongación DM	D-882	300	%	Max.
	Elongación DT	D-882	500	%	Max.
	Fuerza de Punción	D-4649 A5	10	lbs	Max.
	Energía de Punción	D-4649 A5	21	in-lbs	Max.

<b>Embalaje</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Presentación</b></td> <td>Rollo</td> </tr> <tr> <td><b>Core (mm)</b></td> <td>76 +/- 0.5</td> </tr> <tr> <td><b>Largo del centro (in)</b></td> <td>18.5 +/- 1/8</td> </tr> </table>		<b>Presentación</b>	Rollo	<b>Core (mm)</b>	76 +/- 0.5	<b>Largo del centro (in)</b>	18.5 +/- 1/8	<p>Imagen Muestra</p> 
	<b>Presentación</b>	Rollo							
<b>Core (mm)</b>	76 +/- 0.5								
<b>Largo del centro (in)</b>	18.5 +/- 1/8								

<b>Condiciones de Uso</b>	<b>Condiciones de Almacenaje</b>	Almacenar en su empaque de origen, en un lugar libre de humedad y alejado de sustancias químicas. Evitar exposición a los rayos ultravioleta u otras radiaciones, así como a la lluvia, el polvo o cualquier sustancia externa.
	<b>Temperatura de almacenaje</b>	Temperatura ambiente.
	<b>Temperatura de uso</b>	Variable
	<b>Aplicación</b>	Película stretch para uso manual, ergonomica y de fácil traslado, ideal para el uso de aplicación directa por parte de una o mas personas.
	<b>Adecuación alimentaria</b>	Todas las resinas y aditivos que se utilizan en la fabricación son de primera calidad y cumplen con el U.S. FDA, regulación 21 CFR177.1520 © 2.1, para contacto con alimentos
	<b>Garantía</b>	El periodo de garantía es de 6 meses. Comienza con la entrega del producto en las instalaciones del cliente. Grupo EMQ no se hace responsable por el mal uso o manejo del material dentro de las instalaciones del usuario.